

BONIFIX CONTACT SPRAY 860

ADEZIV DE CONTACT



- **Tack initial imediat**
- **Rezistentă termică înaltă**
- **Rezistentă mare a îmbinării**
Regalarea lăţimii fluxului de aplicare
- **Rezistent la apă**
- **Evaporare rapidă**
- **Aplicare uşoară**
- **Aplicare exactă**
- **Rezistentă la substanţe acide şi baze slabe**

DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de contact monocomponent pe bază de cauciuc sintetic cu adăugare de modificatori în solvenţi organici. Se caracterizează printr-un sistem modern de lipire mobilă, nu necesită echipament suplimentar.

CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	cauciuc sintetic
Culoare	natural
Miros	caracteristic
Componenta solidă	approx. 29,5 %
Temperatura de aplicare	min. 15°C
Timp de deschidere	aprox. 1 h*
Viscozitate	400 – 500 mPa·s
Densitate	aprox. 1,2 g/cm ³
Rezistentă termică	pană la 90°C

* Timpul deschis depinde de temperatură şi umiditate. Valorile date în condiţii de laborator

APLICARE

Adezivul este recomandat pentru utilizare profesională în industria mobilă.

Potrivit pentru lipirea de:

- Lamine HPL
- plăci de mobilier (PAL, MDF, HDF, melamină)
- margini de mobilier (PCV, ABS)
- materiale plastice (PP, PCV, ABS, HIPS)
- materiale de tapiserie
- spume, materiale textile, covoare, rattan, piele, cauciuc, plute, vată minerală, carton, majoritatea metalelor etc.
- Adezivul nu este recomandat pentru lipirea materialelor de poliuretan, a materialelor moi PCV şi a materialelor PCV

MOD DE UTILIZARE

BONIFIX CONTACT SPRAY 860 şi materialele de lipit trebuie să fie la o temperatură de minim 15 °C. Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate, fără ulei, fără grăsimi şi fără praf. Agitaţi înainte de utilizare. Folosind un recipient pentru aerosoli (500 ml) pulverizaţi uniform un strat subţire de adeziv pe ambele suprafeţe pentru a fi lipite, la o distanţă de 10-20 cm. Aplicaţi adezivul de două ori pe suprafeţele şi materialele absorbante (ex. PAL, piele, cauciuc etc.). Se lasă să se usuce în cca. 2-5 minute, îmbinaţi materialele şi apăsaţi uniform, folosind o presă, rola sau ciocanul se îmbunătăţeşte semnificativ aderenţa. Pentru a creşte proprietăţile de rezistenţă, materialele netede ar trebui să fie mai întâi abrazivate, suprafeţele metalice ar trebui să fie îndepărtată rugina şi şlefuite. Rezistenţa maximă a adezivului este atinsă în 24 de ore.

CURATARE

Petele proaspete pot fi îndepărtate din scule şi materiale rezistente la substanţe chimice, folosind acetonă sau benzină. Adezivul întărit poate fi îndepărtat numai mecanic.

DEPOZITARE

Adezivul trebuie păstrat în conformitate cu regulile de păstrare a substanţelor inflamabile, în recipiente închise ermetic, la temperatura de + 10 °C ÷ + 25 °C. Găsiţi informaţii detaliate în fişa tehnică de siguranţă a produsului.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data producţiei

AMBALARE

Recipient sub presiune: 500ml.

RECOMANDARI DE SIGURANŢĂ ŞI SANATATE

Respectaţi precauţiile privind igiena industrială. Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Utilizaţi în zone bine ventilate. Depozitaţi în spaţii fără accesul copiilor. Produsul este clasificat ca periculos şi foarte inflamabil - detaliile sunt prezentate în Fişa cu date de securitate. Adezivul este proiectat pentru uz profesional.

Ediţia 1, aprilie 2018r. Această problemă înlocuieşte toate informaţiile tehnice anterioare despre acest produs.

NOTE: Informaţiile tehnice, recomandările şi alte declaraţii conţinute în acest document se bazează pe teste sau experienţă despre care compania noastră consideră că sunt de încredere, dar nu este garantată acurateţea sau completitudinea acestor informaţii. Compania nu poate accepta nicio responsabilitate pentru pierderi sau daune care ar putea rezulta din utilizarea acestor informaţii, datorită posibilităţii de modificări a prelucrării sau a condiţiilor de muncă şi a manoperei în afara controlului nostru. Utilizatorii sunt sfătuiţi să verifice aplicabilitatea produsului prin propriile teste

